(β) 窒化ケイ素(Si3N4)粉末
(β) Silicon Nitride Powder

品質安定！低価格！短納期！カスタマイズ！







特性

検測項目		SiN-β1	SiN-β5	SiN-β10
β化率 (%)		≥98	≥98	≥98
粒子径 D50 (μm)		0.8	5	11
不純物	Fe (ppm)	≤500	≤200	≤200
	Al (ppm)	≤1000	≤200	≤200
	Ca (ppm)	≤500	≤300	≤200
C (%)		≤0.2	≤0.2	≤0.2
O (%)		≤2	≤2	≤1
比表面積 (㎡/g)		11	1.3	0.55

粒子形状(SEM)



粒子分布



●本シート記載のデータは代表測定値であり、保証値ではありません。

OneCera Materials株式会社

住所：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-3-901 Tel:03-6661-2183 / Fax:03-6661-2854
E-mail:info@onecera-m.co.jp https://onecera-m.co.jp