(α)窒化ケイ素(Si3N4)粉末
(α)Silicon Nitride Powder

品質安定！低価格！短納期！カスタマイズ！







特性

検測項目		SiN-P	SiN-G2
α化率 (%)		≥90	≥93
粒子径 D50 (μm)		<1	<0.8
不純物	Fe (ppm)	≤500	<100
	Al (ppm)	≤1000	<300
	Ca (ppm)	≤500	<100
C (%)		≤0.1	≤0.1
O (%)		≤2.0	<0.8
比表面積 (㎡/g)		8	11

粒子形状(SEM)



粒子分布



●本シート記載のデータは代表測定値であり、保証値ではありません。

OneCera Materials株式会社

住所: 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-3-901 Tel:03-6661-2183 / Fax:03-6661-2854
E-mail:info@onecera-m.co.jp https://onecera-m.co.jp